



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АЛЮМІНІЙ ТА АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ ЗДЕФОРМОВНІ ХІMІЧНИЙ СКЛАД ТА ВИДИ ПРОДУКЦІЇ

Частина 1. Марки
(ISO 209-1:1989, IDT)

ДСТУ ISO 209-1:2002

Видання офіційне

Б3 № 2-2002/73



Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: **В. Золотухін**, д-р техн. наук; **Л. Скрябіна**,
канд. техн. наук (науковий керівник); **Л. Кукса**

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 12 червня 2002 р. № 357 з 2003–07–01
зі зміною терміну чинності згідно з наказом № 60 від 31 березня 2004 р.

3 Стандарт відповідає ISO 209-1:1989 Wrought aluminium and aluminium alloys — Chemical composition
and forms of products — Part 1: Chemical composition (Алюміній та алюмінієві сплави здефор-
мовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2004

ЗМІСТ

	C.
Національний вступ	IV
1 Сфера застосування	1
2 Нормативні посилання	1
3 Терміни та визначення понять	1
4 Хімічний склад	1
Додаток А Правила округлення для визначення відповідності	10
Додаток В Вимоги до познаки здеформованого алюмінію і здеформовних алюмінієвих сплавів: Правила розпізнавання двох сплавів за близьким складом	10

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 209-1:1989 *Wrought aluminium and aluminium alloys. Chemical composition and forms of products — Part 1: Chemical composition* (Алюміній та алюмінієві сплави здеформовані. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Хімічний склад).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 11 «Кольорові метали і сплави».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт доповнює ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки» марками сплавів системи «алюміній-кремній», а також багатьма іншими марками алюмінієвих сплавів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ»;
- слова «ця частина ISO 209» змінено на «цей стандарт»;
- змінено називу стандарту: «Частина 1. Хімічний склад» на «Частина 1. Марки»;
- до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке в тексті виділено рамкою;
- структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

У стандарті вжито термін **здеформований алюмінієвий сплав**, оскільки згідно з вимогами до термінів ДСТУ 3966-2000 «Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів на терміні і визначення понять»: **здеформований** (*ru деформируемый*) — здатний стати здеформованим (якого можна здеформувати); **здеформований** (*ru деформированный*) — той, що набув деформації (здеформованого стану); **деформований** (*ru деформируемый*) — той, що перебуває у процесі деформування; **деформувальний** (*ru деформирующий*) — призначений деформувати; **деформівний** (*ru деформирующий*) — здатний деформувати.

А також терміни **віпрессуваний (вікуваний) виріб**, оскільки за ДСТУ 3966 **пресований (коварний)** той, що перебуває у процесі пресування (кування).

Додатки А, В — обов'язкові.

Копію документів, на які є посилання в цьому стандарті можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

**АЛЮМІНІЙ ТА АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ ЗДЕФОРМОВНІ
ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВИДИ ПРОДУКЦІЇ**

Частина 1. Марки

**АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ ДЕФОРМИРУЕМЫЕ
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ВИДЫ ПРОДУКЦИИ**

Часть 1. Марки

**WROUGHT ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS
CHEMICAL COMPOSITION AND FORMS OF PRODUCTS**

Part 1. Marks

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до хімічного складу здеформованого алюмінію і здеформованих алюмінієвих сплавів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинні.

Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасників угод, базованих на цьому стандарті, запрошуєть визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени IEC та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 2092:1981 Light metals and their alloys — Code of designation based on chemical symbols
ISO 3134-1:1985 Light metals and their alloys — Terms and definition — Part 1: Materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2092:1981 Метали легкі та їх сплави. Код позначення, який заснований на хімічних символах

ISO 3134-1:1985 Метали легкі та їх сплави. Терміни та визначення. Частина 1. Матеріали.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНЕЧАННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують визначення понять щодо алюмінію та алюмінієвих сплавів, згідно з ISO 3134-1.

4 ХІМІЧНИЙ СКЛАД

Хімічний склад (масові частки, %) алюмінію та алюмінієвих сплавів наведено у таблицях 1—7. Для встановлення відповідності отриманих масових часток компонентів значенням, наведених у таблицях 1—7, результати вимірювання масових часток або їх обчислювальні значення округлюють відпо-

відно до додатка А. Відповідність не заважає можливої присутності інших не наведених у таблицях елементів. Якщо споживачеві необхідно установити вимоги для меж інших елементів, які не встановлені таблицями 1—7, тоді необхідно укласти угоду з виробником.

«Інше» визначають як різницю між 100 % і сумою всіх інших присутніх металевих елементів кількістю від 0,010 % або більше кожного, визначених із точністю до другого десяткового знака перед обчислюванням суми.

Застосовують код позначення відповідно до принципів, закладених в ISO 2092. Однак деякі познаки відрізняються від кодів наведених в ISO 2092 і не можуть бути змінені, щоб уникнути непорозуміння.

Таблиця 1 — Алюміній. Серія 1000

Познаки марок, ISO ¹⁾	Міжнародний реєстраційний номер ²⁾	Межа	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	Примітки	Інші		Алюміній ⁴⁾
													кожний	загальна ³⁾	
Al99,8(A)	1080A	мін. макс.	— 0,15	— 0,15	— 0,03	— 0,02	— 0,02	— —	— 0,06	— 0,02	— —	Ga:0,03 макс.	— 0,02	— —	99,80
Al99,7	1070A	мін. макс.	— 0,20	— 0,25	— 0,03	— 0,03	— 0,03	— —	— 0,07	— 0,03	— —		— 0,03	— —	99,70
E-Al99,7	1370	мін. макс.	— 0,10	— 0,25	— 0,02	— 0,01	— 0,02	— 0,01	— 0,04	— —	— —	Ga:0,03 макс. B:0,02 макс. V+Ti + 0,02 макс.	— 0,02	— 0,10	99,70
Al99,6	1060	мін. макс.	— 0,25	— 0,35	— 0,05	— 0,03	— 0,03	— —	— 0,05	— 0,03	— —	V:0,05 макс.	— 0,03	— —	99,60
Al99,5	1050A	мін. макс.	— 0,25	— 0,40	— 0,05	— 0,05	— 0,05	— —	— 0,07	— 0,05	— —		— 0,03	— —	99,50
E-Al99,5	1350	мін. макс.	— 0,10	— 0,40	— 0,05	— 0,01	— —	— 0,01	— 0,05	— —	— —	Ga:0,03 макс B:0,05 макс. V+Ti:0,02 макс.	— 0,03	— 0,10	99,50
Al99,3	—	мін. макс.	— 0,3	— 0,3	— 0,05	— 0,025	— 0,05	— —	— 0,1	— 0,15	— —		— 0,05	— —	99,30
Al99,0	1200	мін. макс.	— 1,0:	— 0,05	— 0,05	— —	— —	— —	— 0,10	— 0,05	— —		— 0,05	— 0,15	99,00
Al99,0 Cu	1100	мін. макс	— 0,95:	0,05 Si+Fe	— 0,20	— 0,05	— —	— —	— 0,10	— —	— —	Be:0,0008 макс. тільки для зварювальних електродів і зварювального дроту	— 0,05	— 0,15	99,00

¹⁾ Див. додаток В. Познаку «Е» використовують для алюмінієвих сплавів із гарантованими електричними характеристиками.

²⁾ Познаки із чотирьох цифр взято з «Registration Record of International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys», опублікованих Алюмінієвою Асоціацією Вашингтон, округ Колумбія.

³⁾ Сума так званих «інших» металевих елементів 0,010 % або більше, кожного із них виражають другим десятковим знаком після коми перед обчислюванням суми.

⁴⁾ Вміст алюмінію, отриманого нерафінованим способом, обчислюють за різницею між 100 % та сумаю усіх інших металевих елементів, присутніх у кількості 0,010 % або більше кожного зокрема, що їх визначають із точністю до другого десяткового знака після коми до обчислювання суми.

Таблиця 2 — Алюмінієві сплави. Серія 2000 — Al Cu

Познака марок, ISO ¹⁾	Міжнародний реєстраційний номер ²⁾	Межа	Хімічний склад, %										Примітки	Інші		Алюми-ній
			Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	кожний	загальна ³⁾			
Al Cu2,5 Mg	2117	мін. макс.	— 0,8	— 0,7	2,2 3,0	— 0,20	0,20 0,50	— 0,10	— 0,25	— —	— —	— 0,05	— 0,15	Решта		
Al Cu4 Mg Si		мін. макс.	0,20 0,8	— 0,7	3,5 4,5	0,40 1,0	0,40 0,8	— 0,10	— 0,25	— 0,15	— —	Ti + Zr:0,20 макс. ⁴⁾	— 0,05	— 0,15		
Al Cu4 Mg Si(A)		мін. макс.	0,20 0,8	— 0,7	3,5 4,5	0,40 1,0	0,40 1,0	— 0,10	— 0,25	— —	— —	Ti + Zr:0,25 макс.	— 0,05	— 0,15		
Al Cu4 Si Mg		мін. макс.	0,50 1,2	— 0,7	3,9 5,0	0,40 1,2	0,20 0,8	— 0,10	— 0,25	— 0,15	— —	Ti + Zr:0,20 макс. ⁴⁾	— 0,05	— 0,15		
Al Cu4 Si Mg(A)		мін. макс.	0,50 0,9	— 0,50	3,9 5,0	0,40 1,2	0,20 0,8	— 0,10	— 0,25	— 0,15	— —	Ti + Zr:0,20 макс. Ni:0,10 макс.	— 0,05	— 0,15		
Al Cu4 Mg1		мін. макс.	— 0,50	— 0,50	3,8 4,9	0,30 0,9	1,2 1,8	— 0,10	— 0,25	— 0,15	— —	Ti + Zr:0,20 макс. ⁴⁾	— 0,05	— 0,15		
Al Cu4 Pb Mg		мін. макс.	— 0,8	— 0,7	3,3 4,5	0,20 1,0	0,50 1,3	— 0,10	— 0,50	— 0,20	— —	Pb:0,8 до 1,5 Bi:0,20 макс.	— 0,10	— 0,30		
Al Cu6 Bi Pb		мін. макс.	— 0,40	— 0,7	5,0 6,0	— —	— —	— —	— 0,30	— —	— —	Bi:0,20 до 0,6 Pb:0,20 до 0,6	— 0,05	— 0,15		
Al Cu6 Mn		мін. макс.	— 0,20	— 0,30	5,8 6,8	0,20 0,40	— 0,02	— —	— 0,10	0,02 0,10	0,10 0,25	V:0,05 до 0,15	— 0,05	— 0,15		

¹⁾ Див. додаток В.²⁾ Познаки із чотирьох цифр взято з «Registration Record of International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys», опублікованих Алюмінієвою Асоціацією, Вашингтон, округ Колумбія.³⁾ Сума так званих «інших» металевих елементів 0,010 % або більше, кожного з них виражаютъ другим десятковим знаком після коми перед обчислюванням суми.⁴⁾ Сума Ti + Zr обмежується тільки для випресованих і викуваних виробів і тільки відповідно до договору між виробником та споживачем.

Таблиця 3 — Алюмінієві сплави. Серія 3000 — Al Mn

Познака марок, ISO ¹⁾	Міжнародний реєстраційний номер ²⁾	Межа	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	Примітки	Інші		Алюміній
													кожний	загальна ³⁾	
Al Mn0,5 Mg 0,5	3105	мін. макс.	— 0,6	— 0,7	— 0,30	0,30 0,8	0,20 0,8	— 0,20	— 0,40	— 0,10	— —	— —	— 0,05	— 0,15	Решта
Al Mn1	3103	мін. макс.	— 0,50	— 0,7	— 0,10	0,9 1,5	— 0,30	— 0,10	— 0,20	— —	— —	Ti + Zr:0,10 макс.	— 0,05	— 0,15	
Al Mn1 Cu	3003	мін. макс.	— 0,6	— 0,7	0,05 0,20	1,0 1,5	— —	— —	— 0,10	— —	— —	— —	— 0,05	— 0,15	
Al Mn1 Mg0,5	3005	мін. макс.	— 0,6	— 0,7	— 0,30	1,0 1,5	0,20 0,6	— 0,10	— 0,25	— 0,10	— —	— —	— 0,05	— 0,15	
Al Mn1 Mg1	3004	мін. макс.	— 0,30	— 0,7	— 0,25	1,0 1,5	0,8 1,3	— —	— 0,25	— —	— —	— —	— 0,05	— 0,15	

¹⁾ Див. додаток В.

²⁾ Познаки із чотирьох цифр взято з «Registration Record of International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys», опублікованих Алюмінієвою Асоціацією, Вашингтон, округ Колумбія.

³⁾ Сума так званих «інших» металевих елементів 0,010 % або більше, кожного з них виражають другим десятковим знаком після коми перед обчислюванням суми.

Таблиця 4 — Алюмінієві сплави. Серія 4000 — Al Si

Познака марок, ISO ¹⁾	Міжнародний реєстраційний номер ²⁾	Межа	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	Примітки	Інші		Алюміній
													кожний	загальна ³⁾	
Al Si5	4043	мін. макс.	4,5 6,0	— 0,8	— 0,30	— 0,05	— 0,05	— —	— 0,10	— 0,20	— —	Be : 0,0008 макс. тільки для зварювальних електродів і зва- рювального дроту	— 0,05	— 0,15	Решта
Al Si5(A)	4043A	мін. макс.	4,5 6,0	— 0,6	— 0,30	— 0,15	— 0,20	— —	— 0,10	— 0,15	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Si12	4047	мін. макс.	11,0 13,0	— 0,8	— 0,30	— 0,15	— 0,10	— —	— 0,20	— —	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Si12(A)	4047A	мін. макс.	11,0 13,0	— 0,6	— 0,30	— 0,15	— 0,10	— —	— 0,20	— 0,15	— —		— 0,05	— 0,15	

¹⁾ Див. додаток В.

²⁾ Познаки із чотирьох цифр взято з «Registration Record of International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys», опублікованих Алюмінієвою Асоціацією, Вашингтон, округ Колумбія.

³⁾ Сума так званих «інших» металевих елементів 0,010 % або більше, кожного з них виражають другим десятковим знаком після коми перед обчислюванням суми.

Таблиця 5 — Алюмінієві сплави. Серія 5000 — Al Mg

Познака марок, ISO ¹⁾	Міжнародний реєстраційний номер ²⁾	Межа	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	Примітки	Інші		Алюміній
			мін.	макс.	мін.	макс.	мін.	макс.	мін.	макс.	мін.	макс.	кожний	загальна ³⁾	
Al Mg1(B)	5005	мін. макс.	— 0,30	— 0,7	— 0,20	— 0,20	0,50 1,1	— 0,10	— 0,25	— —	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg1,5(B)	5050	мін. макс.	— 0,40	— 0,7	— 0,20	— 0,10	1,1 1,8	— 0,10	— 0,25	— —	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg2	5251	мін. макс.	— 0,40	— 0,50	— 0,15	0,10 0,50	1,7 2,4	— 0,15	— 0,15	— 0,15	— —		— 0,05	— 0,15	Решта
Al Mg2,5	5052	мін. макс.	— 0,25	— 0,40	— 0,10	— 0,10	2,2 2,8	0,15 0,35	— 0,10	— —	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg3	5754	мін. макс.	— 0,40	— 0,40	— 0,10	— 0,50	2,6 3,6	— 0,30	— 0,20	— 0,15	— —	Mn + Cr від 0,10 до 0,6	— 0,05	— 0,15	
Al Mg3 Mn	5454	мін. макс.	— 0,25	— 0,40	— 0,10	0,50 1,0	2,4 3,0	0,05 0,20	— 0,25	— 0,20	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg3 Mn(A)	5554	мін. макс.	— 0,25	— 0,40	— 0,10	0,50 1,0	2,4 3,0	0,05 0,20	— 0,25	0,05 0,20	— —	Be:0,0008 макс. тільки для зварювальних електродів і зварювального дроту	— 0,05	— 0,15	
Al Mg3,5	5154	мін. макс.	— 0,25	— 0,40	— 0,10	— 0,10	3,1 3,9	0,15 0,35	— 0,20	— 0,20	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg3,5(A)	5154A	мін. макс.	— 0,50	— 0,50	— 0,10	— 0,50	3,1 3,9	— 0,25	— 0,20	— 0,20	— —	Be:0,0008 макс. тільки для зварювальних електродів і зварювального дроту Mn + Cr від 0,10 до 0,50	— 0,05	— 0,15	
Al Mg4	5086	мін. макс.	— 0,40	— 0,50	— 0,10	0,20 0,7	3,5 4,5	0,05 0,25	— 0,25	— 0,15	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg4,5 Mn0,7	5083	мін. макс.	— 0,40	— 0,40	— 0,10	0,40 1,0	4,0 4,9	0,05 0,25	— 0,25	— 0,15	— —		— 0,05	— 0,15	

Кінець таблиці 5

Познака марок, ISO ¹⁾	Міжнародний реєстраційний номер ²⁾	Межа	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	Примітки	Інші		Алюміній
													кожний	загальна ³⁾	
Al Mg4,5 Mn0,7(A)	5183	мін. макс.	— 0,40	— 0,40	— 0,10	0,50 1,0	4,3 5,2	0,05 0,25	— 0,25	— 0,15	— —	Ве:0,0008 макс. тільки для зварювальних електродів і зварювального дроту	— 0,05	— 0,15	Решта
Al Mg5	5056A	мін. макс.	— 0,40	— 0,50	— 0,10	0,10 0,6	4,5 5,6	— 0,25	— 0,20	— 0,20	— —	Mn + Cr від 0,10 до 0,6	— 0,05	— 0,15	
Al Mg5 Mn1	5456	мін. макс.	— 0,25	— 0,40	— 0,10	0,50 1,0	4,7 5,5	0,05 0,20	— 0,25	— 0,20	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg5 Cr	5056	мін. макс.	— 0,30	— 0,40	— 0,10	0,05 0,20	4,5 5,6	0,05 0,20	— 0,10	— —	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg5 Cr(A)	5356	мін. макс.	— 0,25	— 0,40	— 0,10	0,05 0,20	4,5 5,5	0,05 0,20	— 0,10	0,06 0,20	— —	Ве:0,0008 макс. тільки для зварювальних електродів і зварювального дроту	— 0,05	— 0,15	

¹⁾ Див. додаток В.

²⁾ Познаки із чотирьох цифр взято з «Registration Record of International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys», опублікованих Алюмінієвою Асоціацією, Вашингтон, округ Колумбія.

³⁾ Сума так званих «інших» металевих елементів 0,010 % або більше, кожного з них виражають другим десятковим знаком після коми перед обчислюванням суми.

8 Таблиця 6 — Алюмінієві сплави. Серія 6000 — Al Mg Si

Познака марок, ISO ¹⁾	Міжнародний реєстраційний номер ²⁾	Межа	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	Примітки	Інші		Алюміній
													кожний	загальна ³⁾	
Al Mg Si	6060	мін. макс.	0,30 0,6	0,10 0,30	— 0,10	— 0,10	0,35 0,6	— 0,05	— 0,15	— 0,10	— —		— 0,05	— 0,15	
E-Al Mg Si	6101	мін. макс.	0,30 0,7	— 0,50	— 0,10	— 0,03	0,35 0,8	— 0,03	— 0,10	— —	— —	Bi:0,06 макс.	— 0,03	— 0,10	
E-Al Mg Si(A)	6101A	мін. макс.	0,30 0,7	— 0,40	— 0,05	— —	0,40 0,9	— —	— —	— —	— —		— 0,03	— 0,10	
Al Mg0,7 Si	6063	мін. макс.	0,20 0,6	— 0,35	— 0,10	— 0,10	0,45 0,9	— 0,10	— 0,10	— 0,10	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg0,7 Si(A)	6063A	мін. макс.	0,30 0,6	0,15 0,35	— 0,10	— 0,15	0,6 0,9	— 0,05	— 0,15	— 0,10	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg1 Si Cu	6061	мін. макс.	0,40 0,8	— 0,7	0,15 0,40	— 0,15	0,8 1,2	0,04 0,35	— 0,25	— 0,15	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Mg1 Si Pb	6262	мін. макс.	0,40 0,8	— 0,7	0,15 0,40	— 0,15	0,8 1,2	0,04 0,14	— 0,25	— 0,15	— —	Bi від 0,40 до 0,7 Pb від 0,40 до 0,7	— 0,05	— 0,15	
Al Si Mg	6005	мін. макс.	0,6 0,9	— 0,35	— 0,10	— 0,10	0,40 0,6	— 0,10	— 0,10	— 0,10	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Si Mg (A)	6005A	мін. макс.	0,50 0,9	— 0,35	— 0,30	— 0,50	0,40 0,7	— 0,30	— 0,20	— 0,10	— —	Mn + Cr від 0,12 до 0,50	— 0,05	— 0,15	
Al Si1 Mg Mn	6082	мін. макс.	0,7 1,3	— 0,50	— 0,10	0,40 1,0	0,6 1,2	— 0,25	— 0,20	— 0,10	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Si1 Mg0,5 Mn	6351	мін. макс.	0,7 1,3	— 0,50	— 0,10	0,40 0,8	0,40 0,8	— —	— 0,20	— 0,10	— —		— 0,05	— 0,15	
Al Si1 Mg0,8	6181	мін. макс.	0,8 1,2	— 0,45	— 0,10	— 0,15	0,6 1,0	— 0,10	— 0,20	— 0,10	— —		— 0,05	— 0,15	

¹⁾ Див. додаток В. Познаки «Е» використовують для алюмінієвих сплавів із заданими електричними характеристиками.²⁾ Познаки із чотирьох цифр взято з «Registration Record of International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys», опублікованих Алюмінієвою Асоціацією Вашингтон, округ Колумбія.³⁾ Сума так званих «інших» металевих елементів 0,010 % або більше, кожного із них виражають другим десятковим знаком після коми перед обчислюванням суми.

Таблиця 7 — Алюмінієві сплави. Серія 7000 — Al Zn

Познака марок, ISO ¹⁾	Міжнародний реєстраційний номер ²⁾	Межа	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	Примітки	Інші		Алюміній
													кожний	загальна ³⁾	
Al Zn Mg1,5 Mn	7020	мін.	—	—	—	0,2	1,3	0,08	3,4	—	0,15		—	—	Решта
		макс.	0,3	0,4	0,1	0,6	1,8	0,2	4,0	0,1	0,22		0,05	0,15	
Al Zn4,5 Mg1		мін.	—	—	—	0,05	1,0	0,10	4,0	—	0,08	Ti + Zr від 0,08 до 0,25	—	—	
		макс.	0,35	0,40	0,20	0,50	1,4	0,35	5,0	—	0,20		0,05	0,15	
Al Zn4,5 Mg1,5 Mn		мін.	—	—	—	0,20	1,0	0,06	4,0	0,01	0,08		—	—	
		макс.	0,35	0,40	0,10	0,7	1,8	0,20	5,0	0,06	0,20		0,05	0,15	
Al Zn5,5 Mg Cu		мін.	—	—	1,2	—	2,1	0,18	5,1	—	—	Ti + Zr: 0,25 макс. ⁴⁾	—	—	
		макс.	0,40	0,50	2,0	0,30	2,9	0,28	6,1	0,20	—		0,05	0,15	
Al Zn5,5 Mg Cu (A)		мін.	—	—	1,2	—	1,9	0,18	5,2	—	—		—	—	
		макс.	0,10	0,12	1,9	0,06	2,6	0,25	6,2	0,06	—		0,05	0,15	
Al Zn6 Cu Mg Zr	7050	мін.	—	—	2,0	—	1,9	—	5,7	—	0,08		—	—	
		макс.	0,12	0,15	2,6	0,10	2,6	0,04	6,7	0,06	0,15		0,05	0,15	
Al Zn6 Mg Cu	7010	мін.	—	—	1,5	—	2,1	—	5,7	—	0,10	Ni: 0,05 макс.	—	—	
		макс.	0,12	0,15	2,0	0,10	2,6	0,05	6,7	0,06	0,16		0,05	0,15	
Al Zn6 Mg Cu Mn	—	мін.	—	—	1,4	0,2	1,8	0,1	5,0	—	—	Ni: 0,1 макс.	—	—	
		макс.	0,5	0,5	2,0	0,6	2,8	0,25	7,0	0,05	—		0,05	0,1	
Al Zn7 Mg Cu	7178	мін.	—	—	1,6	—	2,4	0,18	6,3	—	—		—	—	
		макс.	0,40	0,50	2,4	0,30	3,1	0,28	7,3	0,20	—		0,05	0,15	
Al Zn8 Mg Cu	7049A	мін.	—	—	1,2	—	2,1	0,05	7,2	—	—	Ti + Zr: 0,25 макс.	—	—	
		макс.	0,40	0,50	1,9	0,50	3,1	0,25	8,4	—	—		0,05	0,15	

¹⁾ Див. додаток В. Познаки «Е» використовують для алюмінієвих сплавів із заданими електричними характеристиками.

²⁾ Познаки із чотирьох цифр взято з «Registration Record of International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys», опублікованих Алюмінієвою Асоціацією Вашингтон, округ Колумбія.

³⁾ Сума так званих «інших» металевих елементів 0,010 % або більше, кожного із них виражають другим десятковим знаком після коми перед обчислюванням суми.

⁴⁾ Сума Ti + Zr обмежується тільки для випресованих і викуваних виробів і тільки відповідно до договору між виробником та споживачем.

ДОДАТОК А
(обов'язковий)

ПРАВИЛА ОКРУГЛЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Результати аналізу хімічного складу повинні бути представлені замовником числом, яке має таку саму кількість знаків, що і відповідна норма компонентів цього стандарту.

Щоб округлити, використовують такі правила:

а) коли цифра після останньої значущої цифри менша за 5, тоді остання значуща цифра залишається незмінною;

б) коли цифра після останньої значущої цифри більша за 5 або дорівнює 5, тоді останню значущу цифру збільшують на одиницю;

с) коли після останньої значущої цифри виходить цифра 5, а за нею нулі, то останню значущу цифру не змінюють, якщо вона парна цифра, і збільшують на одиницю, якщо вона непарна цифра.

ДОДАТОК В
(обов'язковий)

ВИМОГИ ДО ПОЗНАКИ ЗДЕФОРМОВНОГО АЛЮМІНІЮ І ЗДЕФОРМОВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ: ПРАВИЛА РОЗПІЗНАВАННЯ ДВОХ СПЛАВІВ ЗА БЛИЗЬКИМ СКЛАДОМ

В.1 Пріоритети за зменшенням

В.1.1 Основний елемент сплаву встановлюють зазначаючи необхідний вміст (середини діапазону), який округляють із точністю до найближчого значення 0,5.

Приклад:

Al Mg2 (5251)
Al Mg2,5 (5052)

В.1.2 Інші елементи сплаву встановлюють зазначаючи необхідний вміст (середини діапазону), округленого з точністю до найближчого значення 0,1 не більше ніж для двох елементів.

Приклад:

Al Si1 Mg0,8 (6181)

В.1.3 Кількість хімічних символів інших елементів треба обмежувати чотирма елементами.

Приклад:

Al Zn6 Cu Mg Zr (7050)

В.1.4 Якщо застосоване правило не достатнє для розпізнавання декількох сплавів, використовують наприкінці запису суфікс: А, В, С в дужках, згідно з даними реєстрації ISO, першим записують зареєстрований сплав без цього суфікса.

Приклад:

Al Mg0,7 Si (6063)
Al Mg0,7 Si(A) (6063 A)
Al Mg0,7 Si(B) (6463)

В.1.5 Суфікси (A), (B) тощо не треба плутати із суфіксами:

- Алюмінієвої асоціації;
- Національними або стандартами співтовариства.

В.2 Сплави спеціальної призначеності

Застосування сплавів спеціальної призначеності на практиці обмежено. Для позначення застосовують літерний префікс:

Приклад:

E-Al99,5
E-Al Mg Si } Для потреб електротехніки

В.3 Правила записування

Правила записування необхідно виконувати згідно з ISO 2092.

77.120.10

Ключові слова: алюміній здеформований, алюмінієві сплави здеформовані, хімічний склад, марки, основні компоненти, домішки.

Редактор **Ю. Грек**

Технічний редактор **О. Касіч**

Коректор **Т. Нагорна**

Комп'ютерна верстка **С. Павленко**

Підписано до друку 10.06.2004. Формат 60 × 84 1/8.
Ум. друк. арк. 1,39. Зам. 1505 Ціна договірна.

Редакційно-видавничий відділ ДП «УкрНДНЦ»
03115, Київ, вул. Святошинська, 2